



PRODUCTOMSCHRIJVING

Callino® Marmorino is een 100% minerale, watergedragen decoratieve ultra topping voor wanden. Het product bestaat uit volledig natuurlijke grondstoffen en vormt een lichtgewicht, cementvrije en polymeervrije afwerking met brandvertragende eigenschappen. Geschikt voor nieuwbouw, renovatie in historische gebouwen, geschikt voor renovatie van bestaande minerale marmer stucco-systemen of natuursteen/marmer.

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Interieur	Kan in verschillende technieken worden afgewerkt
Samenstelling	100% natuurlijke minerale componenten
Type	Watergedragen minerale ultra topping / eindstucco
Brandvertragend	Brand niet.
CO 2 neutraal	Neutrale uitwaseming
Kleuren	Enkel in wit/off white te verkrijgen
Cementvrij / Polymeervrij	100 % Watergedragen
Decoratieve afwerking	Hoogwaardig, duurzaam, interieur gebruik
Verbruik	0,8-1,20 kg/mm/m2
Verwerkingsduur	Ca. 2 uur (de ruimte afsluiting van tocht)
Temperatuur	+5°C tot +30°C
HOUDBAARHEID	VEILIGHEID
Minimaal 18 maanden, droog en vorstvrij bewaren.	- Het dragen van werkhandschoenen en veiligheidsbril bij verwerking van al onze producten wordt aangeraden ter protectie van gevoelige huid. - Bij allergische reacties goed spoelen met zuiver water. - Bij inslikken of allergische reactie, altijd een dokter raadplegen.

LEVERANCIERSINFORMATIE

Galini Brands BV - Rubensstraat 104/25 2300 Turnhout | Artikelnummer: 260106 - EAN: 5430005315086 | Email: info@galinibrands.com

DISCLAIMER

De informatie in deze TF is gebaseerd op onderzoeken en ervaring. De condities of methoden van hantering, opslag en gebruik door de klant van het product liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen ook eventueel buiten onze kennis liggen. De hierboven vermelde gegevens vrijwaren de klanten en gebruiker niet om de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses bij plus 18 graden celsius, afwijkingen zijn getolereerd voor zover is omschreven in deze TF.



APPLICATIE

STAP 1 – VOORBEREIDING



- Ondergrond voorbehandelen met Callino® Primo.
- De ondergrond moet vrij van stof, vuil en vet zijn.
- Aanbrengen met vachtroller.
- Voor sterkzuigende ondergronden een tweede laag aanbrengen.

STAP 2 – APPLICATIE CALINO STUCCO



- Aanbrengen op Callino® Primo
- Aanbrengen in 1 laag met flexibel inox spaan.
- Gladstrijken met inox spaan in de fase van droging, met Callino Mist
- Na voldoende droging, handdroog, nogmaals zacht polijsten met Callino Mist om een perfect resultaat te bekomen.
- Callino Stucco mengen met zuiver water in een verhouding van 450 tot 500cc per kg product.
- In functie van de luchtvochtigheid en de omgevingstemperatuur kan het watergehalte in meer of minder worden aangepast tussen de opgegeven waarden.

STAP 3 – APPLICATIE CALLINO PROTECT



- Callino® Protect aanbrengen met zachte mouse roller in 1 laag nat in nat voor een matte finish. Gebruik hiervoor een 10 tot 12 cm. Roller.
- Callino Protect in meerdere lagen geeft een intense wetlook en een goede bescherming tegen slijtage.
- Callino® Protect in meerdere lagen aanbrengen kan na voldoende droging van de eerste laag, meestal na 2 of 3 dagen.

STAP 4 – ONDERHOUD

- Regelmatig onderhoud met Satusol® Maintenance clear.

PRAKTISCHE TIPS

- Verpakking: 5 kg emmers
- Gereedschap reinigen met water
- Natte ruimtes bv. badkamers, bij het plaatsen van Callino® Marmorino rechtstreeks in de doucheruimte valt onder de verantwoordelijkheid van de plaatser. Wij leveren geen waterdichte ondergrondssystemen en daarom geen garanties op dichtheid.
- Training beschikbaar via info@galinibrands.com

Callino® Stucco en Marmorino kunnen tijdens en na de droging micro krimp-scheurtjes bevatten. Deze micro krimp-scheurtjes zijn eigen aan het systeem en als dusdanig aanvaard. Tijdens het drogingsproces kunnen deze scheurtjes worden dicht gepolijst met Callino® Mist over de Callino® Stucco en Marmorino te misten. Daarna met Japans mes of fijne plastic handschoenen vlakstrijken. Deze bewerking mag/kan herhaald worden. Het helpt om Callino® Stucco en Callino® Marmorino regelmatig te misten zodat het vocht in de Stucco blijft. Bij doordroging kan Callino® Stucco en Callino® Marmorino ook manueel geschuurd worden met een korrel van 300/400 in ronde beweging. Daarna afstoffen en plaatsen van Callino® Protect in 1 of meerdere lagen naar keuze.

LEVERANCIERSINFORMATIE

Galini Brands BV - Rubensstraat 104/25 2300 Turnhout | Artikelnummer: 260106 - EAN: 5430005315086 | Email: info@galinibrands.com

DISCLAIMER

De informatie in deze TF is gebaseerd op onderzoeken en ervaring. De condities of methoden van hantering, opslag en gebruik door de klant van het product liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen ook eventueel buiten onze kennis liggen. De hierboven vermelde gegevens vrijwaren de klanten en gebruiker niet om de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses bij plus 18 graden celsius, afwijkingen zijn getolereerd voor zover is omschreven in deze TF.