



PRODUCTOMSCHRIJVING

Callino® Primo Light is een witte, sneldrogende, kant-en-klare, licht korrelige primer die wordt aangebracht als ondergrond voorbereiding voor Callino® Stucco Ultra Minerale Topping, en Callino® Marmorino stucsystemen. De basis is watergedragen grondstoffen van natuurlijke oorsprong.

TOEPASSING

- Exclusief voor binnenwanden en muren.
- Zorgt voor gelijkmatige absorptie van de ondergrond.
- Bij zeer ruwe ondergronden eerst Callino® Primo en dan Callino® Skim Coat plaatsen, vervolgens terug primen met Callino® Primo Light of Raw.
- Altijd toepassen vóór Callino® Stucco Mineral Ultra Topping of vergelijkbare pleisters.

EIGENSCHAPPEN

- Kant-en-klaar.
- Aanbrengen met kortharige borstel of roller.
- Alkali-bestendig.
- In één laag aan te brengen.
- Altijd toepassen vóór Callino® Stucco Mineral Ultra Minerale Topping systemen waaronder ook Callino® Marmorino.

KENMERK	WAARDE
Fysische toestand (20°C)	Licht pasteus
pH	8,4
Dichtheid (20°C)	1,33 g/cm ³
Korrelgrootte	<0,5 mm
Verbruik	0,15-0,30 kg/m ²
Opslag	Droog, vorstvrij, geen direct zonlicht
Houdbaarheid	12 maanden tussen +5°C tot +30°C bewaren
Verbruik	Ca. 100 cc/m ²
Verwerkingsduur	Ca. 3 uur
Temperatuur	+5°C tot +30°C

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Voor gebruik

- Controleer of de ondergrond stevig, droog en schoon is.
- Alle scheuren en barsten dichtmaken met de daartoe voorziene materialen in de bouwmarkt.
- Daarna Callino® Primo plaatsen op de ondergrond en uitvlakken met Callino® Skim Coat Light of Raw.

Tijdens gebruik

- Goed roeren, onverdund aanbrengen.
- Aanbrengen met kortharige borstel of roller.

Na gebruik

- Droogtijd: ±1 uur bij 20°C en 65% RV.
- Gereedschap reinigen met lauw water.

VEILIGHEID

Raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad. Bij inslikken of allergische reactie, altijd een dokter raadplegen.

LEVERANCIERSINFORMATIE

Galini Brands BV - Rubensstraat 104/25 2300 Turnhout | Artikelnummer: 260103 - EAN: 5430005315024 | Email: info@galinibrands.com

DISCLAIMER

De informatie in deze TF is gebaseerd op onderzoeken en ervaring. De condities of methoden van hantering, opslag en gebruik door de klant van het product liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen ook eventueel buiten onze kennis liggen. De hierboven vermelde gegevens vrijwaren de klanten en gebruiker niet om de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses bij plus 18 graden celsius, afwijkingen zijn getolereerd voor zover is omschreven in deze TF.